

Réf. de prod. 33020-006
Cat. de sécurité S1 SRC
Pointures 39 - 47
Poids (Pt. 42) 520 g
Forme A
Largeur de la chaussure 10

Description du modèle: Chaussure basse, en cuir fleur hydrofuge, couleur noir, doublure en cuir, antistatique, antichoc, anti-glissement.

Plus: Mi-semelle en nubuck ouatinée dans la zone du talon. Bourrelet matelassé pour un majeur confort.

Emplois suggérés: Magasins, bureaux, secteur des services.

Précaution et entretien de la chaussure: Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, acides forts ou température extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau.



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN ISO 20345:2011	Description	Unité de mésure	Résultat obtenu	Requise
Chaussure complète	Protection des doigts: coquille en acier inoxydable, vernie avec résine époxyde résistante: au choc de 200 J et à la compression de 1500 Kg	5.3.2.3	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	14,5	➤ 14
		5.3.2.4	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	15	➤ 14
	Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges electrostatiques.	6.2.2.2	Résistance électrique - en lieu humide - en lieu sec	M, ⚡ M, ⚡	4,7 25	➤ 0.1 ↑ 1000
		6.2.4	Absorption du choc au talon	J	> 28	➤ 20
Tige	Cuir fleur, hydrofuge, couleur noir épaisseur 1,6 mm	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 5 > 48,5	➤ 0,8 > 15
		5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 5 > 41,4	➤ 2 ➤ 20
Doublure antérieure	Gabardine, respirant, couleur noir épaisseur 1,2 mm	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 4,2 > 36,1	➤ 2 ➤ 20
		5.7.4.1	Résistance à l'abrasion	cycles	> 400	➤ 400
Doublure postérieure	Cuir, respirant, résistante à l'abrasion, couleur marron épaisseur 1,0 mm	5.8.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm ³	210	↑ 250
		5.8.4	Résistance aux flexions (élargissement coupe)	mm	3	↑ 4
Première de montage	Antistatique, absorbante, résistante à l'abrasion et à l'exfoliation.	6.4.2	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ▼)	%	0,4	↑ 12
		5.3.5	SRA : céramique + solution détergente – plante du pied SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°) SRB : acier + glycérine – plante du pied SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)		0,43 0,42 0,19 0,14	➤ 0,32 ➤ 0,28 ➤ 0,18 ➤ 0,13
Semelle/marche	en polyuréthane antistatique mono-densité, couleur gris claire, anti-glissement, injecté directement sur la tige, résistante à l'abrasion et aux hydrocarbures.					
	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure					