

Réf. de prod.	63490-001
Cat. de sécurité	S1 P SRC
Pointures	39 - 47
Poids (Pt. 42)	540 g
Forme	A
Largeur de la chaussure	11

Description du modèle: Pantoufle, en croûte velours perforée, couleur bleu jeans, doublure en tissu **Sany-Dry**[®], antistatique, antichoc, anti-glissement, avec semelle anti-perforation, non métallique **APT Plate**.

Plus: Chaussure amagnétique. Semelle de propreté **AIR** antistatique en EVA à épaisseur variable. Support de voûte plantaire en fibre verre, servant de soutien et anti-torsion. Bourrelet en **Lycra**[®], surembout en cuir anti-abrasion.

Emplois suggérés: Travaux d'entretien, industries en général.

Précaution et entretien de la chaussure: Il faut les tenir toujours propres en traitant régulièrement le cuir avec une crème appropriée, pas agressive. Sécher dans un lieu aéré, en dehors des sources de chaleur. Eviter les produits chimiques agressifs, agents organiques, assis forts ou températures extrêmes. Eviter la complète immersion en eau de mer, boue, chaux hydrate ou ciment mélangé avec l'eau.



MATERIAUX

SPECIFICATION TECHNIQUES DE SECURITE

		Parag. EN ISO 20345	Description	Unité de mesure	Résultat obtenu	Requise	
Chaussure complète	Protection des doigts: embout non-métallique TOP RETURN résistante:	5.3.2.3	Résistance au choc (hauteur libre après choc)	mm	14,5	≥ 14	
		5.3.2.4	Résistance à la compression (hauteur libre après compression)	mm	14,2	≥ 14	
		Semelle anti-perforation: non métallique, amagnétique, résistante à la perforation	6.2.1	Résistance à la perforation	N	1300	≥ 1100
		Chaussure antistatique: fond avec capacité de dissipation des charges électrostatiques.	6.2.2.2	Résistance électrique - en lieu humide - en lieu sec	MΩ MΩ	268 549	≥ 0.1 ≤ 1000
		Système antichoc: polyuréthane basse densité et profile du talon	6.2.4	Absorption du choc au talon	J	> 36	≥ 20
	Tige	Croûte velours, couleur bleu jeans épaisseur 1,8 mm	5.4.6	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq	> 3,4 > 35,3	≥ 0,8 > 15
			Doublure antérieure	Tissu, respirant, résistante à l'abrasion, couleur noir épaisseur 1,2 mm	5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq
	Doublure postérieure	Tissu Sany-Dry [®] , respirant, résistante à l'abrasion, couleur jaune épaisseur 1,2 mm			5.5.3	Perméabilité à la vapeur d'eau Coefficient de perméabilité	mg/cmq h mg/cmq
			Semelle/marche	En polyuréthane antistatique bi-densité, injecté directement sur la tige Semelle extérieure: noir, haute densité, anti-glissement, résistante à l'abrasion, aux huiles minérales et aux acides faibles	5.8.3	Résistance à l'abrasion (perte de volume)	mm ³
	5.8.4	Résistance aux flexions (élargissement coupe)			mm	1,5	≤ 4
5.8.6	Résistance au détachement semelle extérieure / semelle intérieure	N/mm			> 5	≥ 4	
5.8.7	Résistance aux hydrocarbures (variation volume ΔV)	%			+ 0,3	≤ + 12	
	Coefficient d'adhérence de la semelle extérieure	5.3.5	SRA : céramique + solution détergente – plante du pied		0,49	≥ 0,32	
SRA : céramique + solution détergente – talon (inclinaison 7°)				0,45	≥ 0,28		
SRB : acier + glycérine – plante du pied				0,22	≥ 0,18		
SRB : acier + glycérine – talon (inclinaison 7°)				0,16	≥ 0,13		